



ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7

## PROTOKOL č. 14343

o zkouškách požárně technických charakteristik



Č.j.: PTL - 256/08	Počet stran protokolu: 1			
<b>Zadavatel:</b> Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem				
<b>PŘEDMĚT ZKOUŠEK</b>				
<b>Název:</b> Fasádní systém ETICS Baumit open				
<b>Norma:</b> Nesdělena	<b>Výrobce:</b> Viz zadavatel			
<b>Složení:</b> Fasádní deska Baumit open, stěrková hmota W, sklotextilní výstuž Baumit TextilglassGitter, základní nátěr, strukturální omítka StrukturPutz				
<b>Vzhled:</b> Bílá obkladová deska s povrchovou omítkovou úpravou; celková tloušťka cca 50 mm				
<b>Datum přijetí vzorku:</b> 19. 11. 2008	<b>Odběr vzorku:</b> Vzorek dodal zadavatel			
<b>Datum provedení zkoušek:</b> 24. 11. 2008				
<b>ZKUŠEBNÍ METODA:</b> ČSN 73 0863				
<b>NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY</b>				
<b>Vzorek číslo</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>průměr</b>
<b>Datum zkoušky</b>	24.11.	24.11.	24.11.	
<b><math>\tau_A</math> [ min ]</b>	n	n	n	n
<b><math>\tau_B</math> [ min ]</b>	n	n	n	n
<b><math>v_s</math> [ mm/min ]</b>				0
<b><math>i_s</math> [ mm/min ]</b>				0
<b>Závěr:</b>				
Z naměřených hodnot byl vypočten index šíření plamene po povrchu stavební hmoty „Fasádní systém ETICS Baumit open“				
<b><math>i_s = 0</math> mm/min</b>				
Výsledky zkoušek platí pouze pro předmět zkoušek. Mají platnost do 24. 11. 2013. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.				
Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch				
Datum: 24. 11. 2008				

Vysvětlivka: n = do 30. minuty zkoušky nenaměřeno

