

# Baumit Baumacol Planea

## Baumit Baumacol Planea



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběná rychletuhnoucí, prášková, hydraulicky tuhnoucí vyrovnávací malta, zušlechtěná polymery, odolná vodě a mrazu.	
<b>Složení</b>	Cement, písek, přísady.	
<b>Použití</b>	K vyrovnání nerovností na stěnách a podlahách, zejména před lepením obkladů a dlažeb. Použitelná v interiéru i exteriéru, i v místech se zvýšeným namáháním, např. ve vlhkých prostorách, na balkonech, terasách a v garážích.	
<b>Technické údaje</b>	Spotřeba materiálu:	1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm
	Potřeba vody:	0,2 l/kg suché směsi
	Doba zpracovatelnosti:	cca 30 min
	Maximální vrstva:	20 mm
	Lepení po:	cca 2 - 4 hodinách
	Pevnost v tlaku po 1 dni:	min. 1,6 N/mm <sup>2</sup>
	Pevnost v tlaku po 7 dnech:	min. 4,5 N/mm <sup>2</sup>
	Pevnost v tlaku po 28 dnech:	min. 12,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Způsob dodávky</b>	25 kg pytel	
<b>Skladování</b>	V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců.	
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu kvality ISO 9001:2000.	
<b>Bezpečnostní značení</b>	Bezpečnostní list, <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a>	
<b>Podklad</b>	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Určeno pro všechny minerální podklady, jako beton, porobeton, vápenocementové omítky, cementové potěry. Nevhodné podklady: sádrové materiály, dřevěné, kovové nebo plastové podklady a nátěry. U podkladů musí být přezkoušena jejich vyzrállost. Očištěný podklad zbavený prachu ošetřete vhodnou penetrací.	
<b>Doporučené nářadí</b>	Pomaluběžné elektrické mísidlo, např. Protool, zednická lžíce, hladítko, lať, kbelík na vodu.	
<b>Zpracování</b>	Baumit Baumacol vyrovnávací hmota se smísí pomaluběžným mísidlem s cca 5 l záměsové vody na 25 kg suché směsi. Doba míchání cca. 4 min, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek je Baumit Baumacol Planea připravený ke zpracování. Čerstvou maltu nanášejte na napenetrovanou plochu, v potřebné vrstvě a uhlad'te. Vhodnými opatřeními zamezte příliš rychlému vysychání směsi.	
<b>Související výrobky</b>	Baumit Baumacol Proof Baumit Baumacol Protect Baumit Baumacol Basic Baumit Baumacol Pro Baumit Baumacol FlexUni Baumit Baumacol FlexTop Baumit Baumacol základ Baumit Baumacol Super základ Baumit Nivello 10 Baumit Nivello 30	

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezabývají zpracovatele zodpovědností za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.

# Baumit Baumacol Planea

## Baumit Baumacol Planea

**Upozornění a  
všeobecné  
pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje provedenou aplikaci chránit vhodným způsobem.